

百士图® 水性汽车漆色母表




BT-1K水性色母


编号	100%	50%:50% 514	50%:50% 618	特性
310 纯白				主要用于调银粉和珍珠漆，正面偏脏蓝，侧面稍偏黄，不透明
312 标准白				浓度高的1K标准白
313 霜雪蓝				正面偏脏黄，侧面偏蓝，无机色母/半透明
320 调色黑				在素色漆中微调和黑，在银粉漆中：正面偏脏蓝，侧面偏浅白，无机色母
324 蓝相黑				纯黑略黄，冲金属色母偏蓝相
326 特黑				可用于黑色金属漆和黑色素色漆，略带黄无机色母
327 国际黑				标准黑，偏蓝相
330 标准红				用于红色素色做主色，不透明，建议不要加入银粉和珍珠漆
331 艳红				主要用于素色漆，有机色母，在银粉漆中侧面增黄，正面偏脏红，在素色漆中比较鲜艳，耐候性好
332 紫红				主要用于珍珠漆微调侧面，半透明有机色母，侧面浅红，正面蓝偏脏
333 铁红				在素色或银粉漆中用作调和色母，用于银粉漆中可微增黄，不透明/无机色母，侧面浅棕色，正面暗棕色，耐候性好
334 玫瑰红				冲淡正面鲜艳，侧面深
335 透明铁红				适用于银粉和珍珠漆，主要用于红色，棕色和金色透明无机色母，耐候性好，侧面暗红棕色，正面红黄
336 透明红				可以用于红色银粉和珍珠漆，半透明/有机色母，侧面偏黄，正面稍偏暗偏蓝
337 橙红				用于微调侧面或除白色以外的素色漆，半透明/有机色母，侧面暗黄，正面稍暗红
338 深栗红				半透明，比339侧面更深红，正面偏红。

339 栗红				在蓝银粉或者红色素色漆中微调和棕色，透明，侧面深红，正面偏红，有机色母
340 调蓝				用于侧面偏红的蓝银粉，蓝珍珠或蓝色素色漆，透明有机色母，耐候性好，侧面偏暗红，正面暗蓝
341 发红蓝				正面绿相的蓝色母
342 水晶蓝				色彩鲜艳，彩度高，红相的蓝色
343 紫蓝				侧面暗红蓝，正面稍偏红，在Horizon光源下变紫
345 透明蓝				透明色母，侧面偏深，正面为纯净的蓝色，在Horizon光源下发红，有机色母，耐候性好
346 青口蓝（绿相）				用于正侧面无明黄色调变化的蓝银粉，蓝珍珠，或蓝色素色漆，有机色母，耐候性好，侧面暗蓝绿，正面暗蓝
354 绿色（蓝相）				透明有机色母，耐候性好，侧面暗蓝绿，正面暗蓝绿
355 橄榄绿				主要用于黄色和绿银粉和珍珠漆，透明色母，侧面偏暗红，正面较艳黄
356 黄绿				透明有机色母，耐候性好，侧面暗绿，正面暗绿

360 中黄				主要用于黄色和棕色素色漆做主色，不透明有机色母，在银粉漆中：侧面偏黄绿，正面脏红色，在TL84光源下发绿
361 有机黄				主要用于黄色和金色银粉/珍珠漆，半透明有机色母，侧面暗黄，正面稍偏红
363 泥黄				主要用于素色漆，也用于银粉漆微调侧面，在银粉漆中侧面偏绿黄，正面脏红
364 透明铁黄				这个色母广泛用于银粉和珍珠漆，耐候性好
365 柠檬黄				主要用于黄色素色漆也用于银粉漆微调侧面，不透明无机色母，耐候性好，侧面浅绿黄，正面偏脏红
380 紫色				主要用于蓝色素色漆和蓝银粉的调和色母，透明，侧面偏暗暗偏红，正面为比较干净的红色，有机色母



百士图水性色母示意图



BT-1K水性银粉色母

编号	100%	50%:50% 346	特性
510 细银			粒径最细的白银
511 细白银			粒径比特细银粗，是颗粒较细的白银
512 中细白银			中白细银，侧面白度好
513 中白银			粒径与中银接近，侧面白
514 中银			白度好，颗粒比幼细闪银粗
515 粗银			粒径比中银粗
516 细闪银			正面更浅，侧面更深
517 中闪银			正面更浅，侧面更深
522 闪烁金			铜色银粉，较细，用于铜色银粉漆

523 红银			中细粒径的红色银粉，彩度高
524 蓝银			中细粒径的蓝色银粉，彩度高

BT-1K水性珍珠色母

编号	100%	50%:50% 326	特性
610 细白珍珠			细白珍珠颗粒效果，侧面浅白
611 特白珍珠			特别细白珍珠颗粒效果，侧面浅白
612 白珍珠			白色珍珠颗粒效果，侧面浅白
613 蓝珍珠			标准蓝珍珠
614 细蓝珍珠			细蓝珍珠颗粒，偏红
615 红珍珠			红珍珠颗粒效果，侧面红
616 细红珍珠			红珍珠颗粒效果，侧面红
617 绿珍珠			绿珍珠，加入银粉漆后使侧面发红
618 细绿珍珠			粒径比绿珍珠细
619 金黄珍珠			金色珍珠颗粒效果，侧面偏红
620 铜珍珠			正面红棕色中粗颗粒效果，侧面偏红
621 金珍珠			金色珍珠颗粒效果
622 细金珍珠			金色珍珠颗粒效果
623 紫珍珠			紫色珍珠颗粒效果
624 紫红珍珠			红珍珠颗粒效果，微带蓝
625 深铜珍珠			正面红棕色细颗粒效果，侧面偏红

626 内标立体白珍珠			正侧面白度好，粒径比白珍珠粗，光源下粗内效果
----------------	--	--	------------------------

BT-1K水性水晶幻彩珍珠色母

编号	100%	50%:50% 326	特性
710 水晶白珍珠			白色珍珠颗粒，强烈闪烁效果，侧面浅白
711 水晶红珍珠			红色珍珠颗粒，强烈闪烁效果，侧面浅
712 水晶蓝珍珠			蓝色珍珠颗粒效果
713 水晶绿珍珠			绿色珍珠颗粒效果
714 水晶金珍珠			金色珍珠颗粒，强烈闪烁效果，侧面浅
715 水晶铜珍珠			红铜色颗粒，侧面带纯净的红色。
716 幻影珍珠			正面(45°)清澈绿，侧面(15°)微红相，侧面(110°)淡绿，颜色变化为清澈绿-蓝-紫-红-黄-绿-蓝-紫-红-黄-绿
717 水晶琉璃珍珠			强烈闪烁效果，侧面浅白
718 水晶细白珍珠			粒径细，闪烁度高，正侧面比细白珍珠白蓝

